Multilink® Automix

Befestigung von Glaskeramikrestaurationen (Inlays, Onlays, Kronen, Brücken, Wurzelstifte)

Restauration

Vorbehandlung von Keramikrestaurationen:
Gemäss Herstellerangaben.
z.B. IPS Empress: 60 Sek. ätzen
IPS e.max CAD/Press: 20 Sek. ätzen
mit IPS Ceramic-Ätzgel (Flusssäure).
Sicherheitsvorschriften beachten.



Monobond Plus



Dentin/Schmelz



Multilink Primer A+B
1:1 mischen





30 Sekunden
applizieren

Multilink
Automix



Auf Restauration applizieren





Überschuss sofort entfernen

Liquid Strip











*

Lichtintensität	Belichtungszeit pro Viertelseite	
Indikation bis 2 Brückenpfeiler = 3-4 gliedrige Brücke		
ca. 650 mW/cm²	3 Sek.	z.B. Bluephase im LOW POWER-Modus
ca. 1.000 mW/cm²	1-2 Sek.	z.B. Bluephase Style oder Bluephase im HIGH POWER-Modus
Indikation bis 6 Brückenpfeiler = zirkuläre Brücke		
ca. 650 mW/cm²	1 Sek.	z.B. Bluephase im LOW POWER-Modus





Liquid Strip



z.B. Bluephase Style

mehr Informationen unter
www.cementation-navigation.com

CE 0123

ivoclar vivadent: clinical